



Karosszéria-cink spray

98-99% tiszta cink. Hosszantartó védelem minden fémfelületre.

- Jó katódos védelmet nyújt az időjárás hatásai ellen, speciálisan hosszú távon a karosszériaelemeknél.
- 490°C-ig hőálló.
- Elektromos vezetőképessége jó, így különösen alkalmas ponthegeztés előtti alkalmazáshoz.
- Feldolgozhatóság:
 - megbízhatóan tapad minden fémre,
 - mindenféle további alapozás nélkül lakkozható,
 - beégésbiztos,
 - gyorsan száradó; 15 perc után vízálló,
- takarékos a felhasználásban; már egyszeri rövid beszórás után is biztos fedőréteget ad.

Tartalom	Cikkszám	Cse./db
400 ml	0893 109	1

10/2005

P 03 1120/M 07 4080/B 11 0420/H 05 0870



Zink 300

Tartós korrózióvédő
Cikkszám: 0892 200

Tartalma: 500 ml

Cse./db: 1

- Jó korrózióvédelem az időjárás hatásai ellen.
- Hőállóság: 300 °C.
- Külső megjelenésében alig van különbség a tűzi horganyzástól.
- A DIN 50976 szerint kétszori, háromszori felhordás után éri el a kívánt rétegvastagságot.

- Gyors száradás:
 - porszár: kb. 15 perc
 - tapintható: kb. 45 perc
 - teljesen átszáradt: kb. 2-3 nap.
- A kezelendő felületnek a DIN 55928 szerint SA 2,5-ös minőségű rozsdamentes felületnek kell lennie, továbbá száraznak és zsírmentesnek.
- Fogyás: kb. 250-350 g/m² felhordásonként.
- Feldolgozás: A felhordandó rétegvastagságnak 1,5-szeresnek kell lennie a tűzi horganyzotthoz képest. A fedőrétegnek legalább 1 cm-rel át kell fedni a tűzi horganyzott felületet.

Felhasználási területek

Acélszerkezetek, hajóépítés, kovácsolás, lakatosmunkák, járműépítés.



Zink (világos)

Tűzi horgany színhatású, korrózióálló cinkbevonat.

- Tűzi horganyzás után megsérült alkatrészek utókezelésére, a tartós korrózióvédelem érdekében.
- Világos, fémhatású. Magas cinktartalma miatt jó katódikus védelmet biztosít az időjárás viszontagságai ellen.
- A cinkkel kezelt felület ellenáll a sónak és víznek.
- Gyorsan száradó, 3-4 óra után átfesthető. 10-20 perc után a bevont alkatrész szerelhető.
- Nagyon jól ponthegeztethető.
- Hagyományos mügyanta lakkal átfesthető.

Tartalom	Cikkszám	Cse./db
400 ml	0893 114	1